



Produktspezifikation TiNOX energy

1. Technische Eigenschaften der Schicht

TiNOX energy ist eine hochselektive Absorberschicht, die auf Kupfer- oder Aluminiumbleche mit einer umweltfreundlichen Atmosphäre-zu-Atmosphäre PVD Bandbeschichtungsanlage aufgebracht wird. Die Absorberschicht besteht aus mehreren Lagen: Adhäsionsschicht / Cermet Absorbermehrlagenschicht / Antireflexions- und Schutzschicht.

Die Gesamtschichtdicke beträgt ca. 250 nm.

2. Leistungskennwerte

Die Leistungsfähigkeit einer selektiven Absorberschicht wird durch die zwei Kennwerte „solare Absorption“ und „thermische Emission“ beschrieben. Dabei gibt der solare Absorptionsgrad den Anteil der Solarstrahlung an, der von der selektiv beschichteten Oberfläche aufgenommen (absorbiert) und in Wärme umgewandelt wird. Zur Bestimmung des solaren Absorptionsgrades wird die Reflexion der Beschichtung im Wellenlängenbereich der Solarstrahlung zwischen 300 und 2700 Nanometer gemessen. Durch Wichtung des Reflexionsspektrums mit dem Strahlungsspektrum der Sonne (AM 1.5 nach ASTM E 891-87 und ISO 9845-1) erhält man die solare Absorption.

Zur Bestimmung des thermischen Emissionsgrades wird die Reflexion der Beschichtung im Wellenlängenbereich zwischen 2,5 und 20 Mikrometern gemessen. Das ist der Wellenlängenbereich, in dem eine schwarze Fläche mit einer Oberflächentemperatur von 100°C abstrahlt. Das Verhältnis der Strahlung der selektiven Absorberfläche und der Strahlung einer schwarzen Fläche bei 100°C ergibt die thermische Emission.

Die Effizienz (figure of merit) einer selektiven Oberfläche wird durch das Verhältnis zwischen solarem Absorptionsgrad α_{sol} und dem thermischen Emissionsgrad $\epsilon_{100^\circ C}$ definiert:

$$f = \alpha_{sol} / \epsilon_{100^\circ C}$$

Eine Absorberfläche ist umso effizienter, je größer f ist. Ab einem Wert von $f > 18$ wird eine Absorberfläche als hochselektiv bezeichnet.

TiNOX energy Cu und TiNOX energy Al erfüllen das Kriterium für einen hochselektiven Absorber in idealer Weise:

Solarer Absorptionsgrad: $\alpha_{sol} \approx 95 \% \pm 2 \%$

Thermischer Emissionsgrad: $\epsilon_{100^\circ C} \approx 4 \% \pm 2 \%$

Almeco GmbH
Hauptsitz
Claude-Breda-Straße 3
D-06406 Bernburg, Germany
Tel.: +49 (0)34 71 34 65 500
Fax: +49 (0)34 71 34 65 509
<http://www.almecogroup.com>
info.de@almecogroup.com

Geschäftsführer:
Gianpaolo Visigalli
Amtsgericht Stendal
HRB 5020 / DE 245852413
Commerzbank Magdeburg
IBAN: DE92 8104 0000 0252 570700
BIC: COBADEFFXXX

INTESA SAN PAOLO Frankfurt /M.
IBAN: DE89 5002 0800 4315 200199
BIC: BCITDEFF

Salzlandsparkasse Bernburg
IBAN: DE19 8005 5500 0201 004364
BIC: NOLADE 21SES





3. Technische Farbdefinition

TiNOX energy verwendet das L*C*h System nach DIN 5033 zur technischen Definition der Farbe. Für die Beleuchtung wird Normlicht D65, normiert auf einen 10° Beobachtungswinkel, angenommen. Die Farbwerte werden während der Produktion laufend gemessen und automatisch nachgeregelt.

Für die TiNOX Farbe sind folgende Grenzwerte für den Farbwinkel h festgelegt:

TiNOX energy 270° < h < 300° Tiefblau

4. Trägermaterial - Abmessungen

TiNOX energy wird auf Kupfer- und Aluminiumbändern mit einer Breite bis 1.250 mm abgeschieden. Auf hauseigenen Schneidanlagen kann die Ware nach Kundenanforderung auf Breite und Länge konfektioniert werden.

Lieferform: Coil- und Plattenware
 (wahlweise mit Papier- oder Folienzwischenlage)

Kupfer:

Dicke : 0,12 - 0,50 mm, Dickentoleranz: +/- 0,02 mm
Breite: bis 1.250 mm
 Breitentoleranz nach DIN 1791

Aluminium:

Dicke : 0,30 - 0,70 mm, Dickentoleranz: +/- 0,02 mm
Breite: bis 1.250 mm
 Breitentoleranz nach DIN 1791

5. Trägermaterial – Mechanische Eigenschaften

Kupfer:

Kupferband: Cu-DHP
 Zusammensetzung und Eigenschaften nach EN 1652 / EN 10204

Bruchdehnung: ≥ 8 % (A50)
Zugfestigkeit **R_m**: 240 - 300 N/mm²
Dehngrenze **R_p 0,2**: ≥ 180 N/mm²
zulässiger Biegeradius: ≥ 5 mm
Härte: halbhart
Rauigkeit: Ra < 0,5 µm



Aluminium:

Aluminiumband:	1050A oder reiner Zusammensetzung und Eigenschaften nach EN 573/3 und EN485/2
Bruchdehnung:	≥ 1 %
Zugfestigkeit R_m :	≥ 140 N/mm ²
Dehngrenze R_{p 0,2} :	≥ 120 N/mm ²
zulässiger Biegeradius:	≥ 10 mm
Härte:	hart
Rauigkeit:	Ra < 0,5 µm

6. Trägermaterial – Physikalische Eigenschaften

Kupfer:

Dichte	8,92 g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit:	≥ 320 W/m K
Wärmekapazität:	0.382 kJ/(kg·K)

Aluminium:

Dichte	2,71 g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit:	≥ 220 W/m K
Wärmekapazität:	0.896 kJ/(kg·K)

7. Verarbeitung

Die hochselektiv beschichteten TiNOX energy-Absorber sind das „Herzstück“ von Solarthermiekollektoren. Die Absorberbänder können gleichermaßen für verglaste Flach- und Luftkollektoren wie auch Vakuumröhrenkollektoren verwendet werden.

TiNOX energy - Absorberbänder lassen sich mit allen üblichen Fügeverfahren weiterverarbeiten:

- Laserschweißen
- Ultraschallschweißen
- Plasmaschweißen
- Weichlöten
- Umformen
- Kleben

Auch Tiefzieh- und Prägeverfahren etc. sind möglich. Bearbeitungsvorgänge dieser Art sind jedoch zuvor mit Almecco abzustimmen.

Almecco GmbH

Hauptsitz
Claude-Breda-Straße 3
D-06406 Bernburg, Germany
Tel.: +49 (0)34 71 34 65 500
Fax: +49 (0)34 71 34 65 509
<http://www.almecogroup.com>
info.de@almecogroup.com

Geschäftsführer:
Gianpaolo Visigalli
Amtsgericht Stendal
HRB 5020 / DE 245852413
Commerzbank Magdeburg
IBAN: DE92 8104 0000 0252 570700
BIC: COBADEFFXXX

INTESA SAN PAOLO Frankfurt /M.
IBAN: DE89 5002 0800 4315 200199
BIC: BCITDEFF

Salzlandsparkasse Bernburg
IBAN: DE19 8005 5500 0201 004364
BIC: NOLADE 21SES





Zum Schutz der Absorberoberfläche während der Verarbeitung kann das Material mit Schutzfolie geliefert werden (siehe 8).

Bei Verarbeitungstemperaturen über 40°C muss die Schutzfolie vor der Verarbeitung auf jeden Fall abgezogen werden!

Die TiNOX energy-Absorber dürfen nicht in direkten Kontakt mit stark oxidierenden oder reduzierenden Chemikalien kommen. Dies gilt besonders für das Weichlöten.

Die Temperaturbelastungsgrenze bei der Weiterverarbeitung liegt bei folgenden Werten:

an Luft:	300°C bis 20 Minuten
Vakuum:	380°C bis 60 Minuten

8. Transport und Lagerung

Während des Transportes und der Lagerung muss das TiNOX energy Absorbermaterial vor Schlägen, Stößen und mechanischer Belastung geschützt werden. Coilware ist bei Transport und Lagerung nicht stapelbar.

Bei Transport und Lagerung darf das Material keinen extremen Klimabedingungen ausgesetzt werden: Die Materialtemperatur soll auf keinen Fall die Taupunkttemperatur unterschreiten, um Kondensation zu vermeiden. Die Luftfeuchtigkeit soll einen Wert von 75%RH nicht überschreiten.

Das Absorbermaterial muss trocken, staubfrei und in geschlossenen Räumen gelagert werden. Bei Verpackung, Transport und Lagerung dürfen nur säure- und ausgasungsfreie Materialien (Isolation, Papier, Holz etc.) verwendet werden.

Das Absorbermaterial sollte spätestens 6 Monate nach der Anlieferung verarbeitet werden.

9. Schutzfolie

Mit einer speziellen Schutzfolie verhindert Almeco Beschädigungen der Absorberbeschichtung während der mechanischen Prozesse, der Lagerung und des Transports. Die Folie schützt den Absorber über die ganze Lieferkette hinweg vor Kratzern und Verunreinigungen. Sie besteht aus einem transparenten PE-Film, der mit einem Adhäsiv beschichtet ist. Das Adhäsiv zeichnet sich durch eine exakt abgestimmte Haftkraft sowie eine geringe Spannung aus und trennt sich nicht selbsttätig vom Absorber. Zugleich löst es sich sehr leicht vom Produkt, wenn die Folie entfernt wird.

Nach Vorgaben der Schutzfolienlieferanten sollte die Materialtemperatur während Transport und Lagerung einen Wert von 10°C nicht unter- und einen Wert von 40°C nicht überschreiten. Mit Folie geschütztes Absorbermaterial darf keiner direkten Sonnen- oder UV-Strahlung ausgesetzt werden.

Almeco GmbH
Hauptsitz
Claude-Breda-Straße 3
D-06406 Bernburg, Germany
Tel.: +49 (0)34 71 34 65 500
Fax: +49 (0)34 71 34 65 509
<http://www.almecogroup.com>
info.de@almecogroup.com

Geschäftsführer:
Gianpaolo Visigalli
Amtsgericht Stendal
HRB 5020 / DE 245852413
Commerzbank Magdeburg
IBAN: DE92 8104 0000 0252 570700
BIC: COBADEFFXXX

INTESA SAN PAOLO Frankfurt /M.
IBAN: DE89 5002 0800 4315 200199
BIC: BCITDEFF

Salzlandsparkasse Bernburg
IBAN: DE19 8005 5500 0201 004364
BIC: NOLADE 21SES





10. Reinigung

Fingerabdrücke, organische Verunreinigungen und Staub können mit einem weichen Tuch unter der Verwendung von Alkohol (Isopropanol) leicht von der Absorberoberfläche entfernt werden.

11. Gewährleistung

Almeco gewährleistet einen optischen Wirkungsgrad des TiNOX Absorbermaterials von mindestens 95% des Wirkungsgrades bei Auslieferung über die Dauer von **Zehn Jahren**, sofern die Hinweise für die Lagerung und Weiterverarbeitung von hochselektiven beschichteten Absorberbändern nachweislich beachtet wurden und das Material unter den Arbeitsbedingungen die in der Norm ISO/EN 22975-3 für verglaste Flachkollektoren definiert sind, verwendet wurde.

Wenn und soweit die Art des beanstandeten Mangels dies zulässt, wird Almeco seiner Gewährleistungspflicht durch Nachbesserung oder Neulieferung nachkommen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Lieferung an Almeco zu melden.

12. Qualitätsmanagement und Zertifikate

Prüfung der Langzeitstabilität und Gewährleistung der Beständigkeit:

Um die Beständigkeit selektiver Beschichtungen ohne langjährige Feldversuche kontrollieren zu können, haben verschiedene Forschungsinstitute im Rahmen des sogenannten Task X der IEA („Qualification of solar absorber surface durability“) ein besonderes Prüfverfahren entwickelt, das nun zur Norm ISO/EN 22975-3 geworden ist. Dieses Verfahren simuliert, wie sich Umwelteinflüsse, etwa wechselnde Temperaturbelastung oder Feuchtigkeit im Kollektor, über viele Jahre hinweg auf die selektiven Schichten auswirken. Schichten, welche die Prüfung nach ISO/EN 22975-3 bestehen, erreichen nach einer simulierten Nutzungsdauer von 25 Jahren noch mindestens 95% des Wirkungsgrades, der im Neuzustand gemessen wurde.

TiNOX energy wird regelmäßig von renommierten Solarinstituten wie dem Institut für Solartechnik (SPF) der Hochschule Rapperswill in der Schweiz oder dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg nach ISO/EN 22975-3 („Task X“ – Verfahren) geprüft.

Die aktuellen Testzertifikate können auf der Almeco Webseite abgerufen werden.

Lückenlose Qualitätskontrolle

Um jederzeit eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten zu können, überwacht Almeco während des Beschichtungsprozesses kontinuierlich sämtliche relevanten Prozessparameter. Dabei erfassen und dokumentieren Zeiss-Spektrometer lückenlos die optischen Kennwerte (Absorptionsgrad, Emissionsgrad, Farbwerte).

Nach dem Beschichtungsprozess wird das Absorberband zusätzlich einer visuellen Begutachtung unterzogen. An Stichproben führt Almeco folgende Tests durch:

Almeco GmbH
Hauptsitz
Claude-Breda-Straße 3
D-06406 Bernburg, Germany
Tel.: +49 (0)34 71 34 65 500
Fax: +49 (0)34 71 34 65 509
<http://www.almecogroup.com>
info.de@almecogroup.com

Geschäftsführer:
Gianpaolo Visigalli
Amtsgericht Stendal
HRB 5020 / DE 245852413
Commerzbank Magdeburg
IBAN: DE92 8104 0000 0252 570700
BIC: COBADEFFXXX

INTESA SAN PAOLO Frankfurt /M.
IBAN: DE89 5002 0800 4315 200199
BIC: BCITDEFF

Salzlandsparkasse Bernburg
IBAN: DE19 8005 5500 0201 004364
BIC: NOLADE 21SES





- Die optischen Kennwerte (Absorption und Emission) der Schicht werden an den Rändern und in der Mitte des Bandes vermessen.
- Die Alterungsstabilität der Beschichtung wird an Stichproben mittels der in der ISO/EN 22975-3 definierten Testmethode bestimmt. Da diese Untersuchungen über sehr lange Zeiträume laufen, wird die TiNOX energy Schicht zusätzlich einem vereinfachten, an die ISO/EN 22975-3 angelehnten Verfahren, unterzogen, das bereits nach einer Woche ein Ergebnis liefert. Die optischen Kennwerte Absorptions- und Emissionsgrad müssen dabei nach der Alterung noch in den spezifizierten Toleranzen liegen.
- Haftfestigkeitstests nach DIN 58196-6. Diese Prüfung auf Haftfestigkeit umfasst Biegeversuche am beschichteten Blech.

Die hier beschriebenen Maßnahmen zur Qualitätskontrolle werden auf Basis detaillierter Arbeitsanweisungen durchgeführt.

Warenausgangskontrolle

Die Qualitätskontrolle von Verpackung und Versand stellt sicher, dass

- die Produkte nicht beschädigt oder in ihrer Leistung beeinträchtigt werden.
- die notwendigen Kennzeichnungen vorgenommen wurden, die die Rückverfolgbarkeit der Ware gewährleisten.

Die Verpackung und Kennzeichnung der Ware sind Bestandteil der Planungs- und Vertragsunterlagen. Detaillierte Verpackungsvorschriften legen den Umgang mit der Ware und den Transportbehältern genau fest.

Bei der Auswahl externe Speditionen legt Almeco strenge Maßstäbe an deren Termintreue, Lieferqualität und Kosten an.

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015.

Almeco arbeitet zudem gemäß den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001: 2015. Dieses Zertifikat bestätigt die hohen Qualitätsansprüche von Almeco.

13. Einsatz in Solar-Keymark-getesteten Kollektoren

Die TiNOX energy - Produkte sind nach eingehenden Tests in Flachkollektoren von der Solar-Keymark-Organisation als gleichwertig mit anderen hochselektiven Absorberschichten anerkannt worden. Somit können sie in „Solar Keymark“-getesteten Kollektoren diejenigen Schichten ersetzen, die in der „Decision List“ der Solar-Keymark-Organisation aufgeführt sind, ohne dass der entsprechende Kollektor erneut den Solar-Keymark-Test durchlaufen muss.

Siehe: (http://www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/network/sknwebdoclist/SKN_N01_37R14_EqAbs.pdf)

Version 9 vom 05.November 2024

Almeco GmbH

Hauptsitz

Claude-Breda-Straße 3
D-06406 Bernburg, Germany
Tel.: +49 (0)34 71 34 65 500
Fax: +49 (0)34 71 34 65 509
<http://www.almecogroup.com>
info.de@almecogroup.com

Geschäftsführer:
Gianpaolo Visigalli
Amtsgericht Stendal
HRB 5020 / DE 245852413
Commerzbank Magdeburg
IBAN: DE92 8104 0000 0252 570700
BIC: COBADEFFXXX

INTESA SAN PAOLO Frankfurt /M.
IBAN: DE89 5002 0800 4315 200199
BIC: BCITDEFF

Salzlandsparkasse Bernburg
IBAN: DE19 8005 5500 0201 004364
BIC: NOLADE 21SES

